



**Tanım :**

effaf, Bobin beslemeli BOPP i e etiket filmi

**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek tarafı koronalı
- \* Mükemmel düz durma özelli i
- \* Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilme özelli i
- \* UV mürekkepler için inline korona uygulanması gerekmektedir.
- \* Tutkallı kullanıma uygun
- \* Geli tirilmi slip ve antistatik özellikler
- \* Gravure, flexo ve bobin beslemeli ofset makinelerinde basılabilir

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 30,35,40

Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu
Kalınlık	µm	30	35	40	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	36,6	31,4	27,5	ASTM D 2673
Birim A ırlık	g/m2	31,8	31,8	36,3	ASTM D 2673
Pusululuk	%	=< 2,5	=< 2,5	=< 2,5	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 90	>= 90	>= 90	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	-3	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	14	14	14	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	30	30	
Uzama	% MD	175	175	175	ASTM D 882
	% TD	50	50	50	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,25	=< 0,25	=< 0,25	ASTM D 1894
Yuzey gerilimi	dyne/cm F	>= 36	>= 36	>= 36	ASTM D 2578

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler do rultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve artlar kontrolümüz dışında oldu u için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında de ildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans de erleri ve di er kalınlıklar için Satı ve Pazarlama Müdürlü ü'müzle temasa geçiniz.



Tarih : 20.06.2019

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : [info.marketing@polinas.com.tr](mailto:info.marketing@polinas.com.tr)

istanbul Ofis : Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1 Üsküdar 34692 Tel: 0850 209 19 00

<http://www.polinas.com>