



Tanım :

Kendinden yapışkanlı etiketler için pearlize BOPP üst film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * İki tarafı koronalı
- * Tok yapıda mükemmel opaklık ve parlaklık
- * Opak görünümü sayesinde beyaz mürekkep kullanımını azaltan ekonomik film
- * Mükemmel kalıp kesim performansı
- * Mükemmel boyutsal kararlılık ve kesilebilirlik özelliği
- * Tek kat ve laminasyonlu yapılarda kullanıma uygun

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 55,60,65

Özellikler	Birim		Teknik Veriler			Test Metodu
Kalınlık	µm		55	60	65	ASTM D 2673
Verim	m2/kg		26,7	24,5	22,6	ASTM D 2673
Opasite	%	F	80	80	80	ASTM D 1003
Parlaklık	%	F	55	55	55	ASTM D 2457
		B	90	90	90	
Boyutsal kararlılık	%	MD	-3	-3	-3	ASTM D 1204
		TD	-1	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	7	7	7	ASTM D 882
	kg/mm2	TD	15	15	15	
Uzama	%	MD	160	160	160	ASTM D 882
		TD	30	30	30	
Yüzey gerilimi	dyne/cm	F	40	40	40	ASTM D 2578
	dyne/cm	B	40	40	40	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EEC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Satış ve Pazarlama Müdürlüğü'müzle temasa geçiniz.



TS-EN-ISO 9001:2008
CERTIFICATE NO:
KY-019-03/KG-93



TS-EN-ISO 14001:2004
CERTIFICATE NO:
ÇY-328/06



TS-ISG-OHSAS 18001:2008
CERTIFICATE NO:
OY-635/11



Tarih : 20.06.2019

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info.marketing@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi, F Blok Kat:1 Üsküdar 34692 Tel: 0850 209 19 00

<http://www.polinas.com>