


Tanım :

Laminasyon ve baskı uygulamaları için tek tarafı mat BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * İki tarafı koronalı
- * Mükemmel mat görünümlü yüzey
- * Mükemmel makine performansı
- * Bir tarafı mat, diğer tarafı parlak
- * Mükemmel boyutsal kararlılık
- * Flexo ve rotogravür baskılar da mükemmel mürekkep adezyonu
- * 20 micron kalınlıkta ve karton laminasyonu için uygun değildir.

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 20



Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	20	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	60,2	ASTM D 2673
Pusululuk	%	77	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	55	ASTM D 2457
	% B	15	
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	12	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	22	
Uzama	% MD	155	ASTM D 882
	% TD	50	
Sürtünme katsayısı	BB	=< 0,5	ASTM D 1894
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	38	ASTM D 2578
	dyne/cm B	38	

F: Parlak Yüzey - B: Mat Yüzey

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. İstenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 16.02.2023

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25