


Tanım :

Sigara paketleri için, kayganlık ve antistatik özellikleri geliştirilmiş, effaf, shrink BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Koronasız
- * Toz tutmayan antistatik yüzey
- * Shrink özelliği sayesinde mükemmel sıkı sarım
- * Yüksek hızlı sigara paketleme makineleri için mükemmel kayganlık/sıcak yüzeylerde kayganlık ve antistatik özelliği
- * İki tarafı ısılabilecek yapı malı
- * Mükemmel parlaklık ve effaflık
- * Uygulandığı sigara paketindeki mürekkebin filme çıkmasını önler

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 21



Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	µm	21	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	52,3	ASTM D 2673
Pusululuk	%	2	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	90	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-9	ASTM D 882
	% TD	-9	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	15	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	30	
Uzama	% MD	135	ASTM D 882
	% TD	50	
Sürtünme katsayısı	FF	=< 0,25	ASTM D 1894
	BB	=< 0,3	
Isıl yapıma sıcaklığı	°C FB	110	POLINAS
	°C *BB	110	
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h	1.500	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h	5	ASTM F 1249

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz - *220 N, 1 sn, 200 gr/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih :15.03.2026

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkez, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25