



Tanım :

effaf, tek tarafı ısııl yapı malı termoform makinaları için poliamid içeren alt folyo film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

* Koronasız

* Vakum paketlenme ve modifiye atmosfer uygulamaları için uygun

* Termoform makinalarda alt folyo olarak kullanıma uygun

* Taze peynir, tavuk gibi yüksek oksijen bariyeri gerektiren ürünler için ideal

* Unlu mamüller, kuru gıdalar ve taze makarna türü gıdaların paketlenmesi için uygun

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 150,200

Özellikler	Birim	Teknik Veriler		Test Metodu
Kalınlık	µm	150	200	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	6,8	5,1	ASTM D 2673
Pusululuk	%	=< 6	=< 6	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	85	85	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-1	-1	ASTM D 1204
	% TD	-1	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	>= 2	3	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	>= 2	2	
Uzama	% MD	>= 400	>= 400	ASTM D 882
	% TD	>= 400	>= 400	
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h	12	12	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h	3	3	ASTM F 1249
Isıl yapı ma sıcaklığı *	°C BB	115	115	POLINAS

F: Ön Yüz (PA Yüzü) - B: Arka Yüz (PE Yüzü) - *220 N, 1 sn, 500 gr/25mm

Bu film, en son EEC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Stenirse ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler do rultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve artlar kontrolümüz dışında oldu u için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında de ildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans de erleri ve di er kalınlıklar için Satı ve Pazarlama Müdürlü ü'müzle temasa geçiniz.



TS-EN-ISO 9001:2008
CERTIFICATE NO:
KY-019-03/KG-93



TS-EN-ISO 14001:2004
CERTIFICATE NO:
ÇY-328/06



TS-ISG-OHSAS 18001:2008
CERTIFICATE NO:
OY-635/11



UNANNOUNCED
EXCELLENT RATING
Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Manisa, Turkey
July 29-31, 2009

Tarih : 18.11.2011